

# FLAMRO® KL

## Vuurvaste lijm

### Omschrijving

FLAMRO® KL is een onbrandbare lijm, vrij van oplosmiddelen en asbest.

### Verwerkingsgebied

- Voor het onderling verlijmen van diverse bouwmaterialen.



## Levering en verpakking

FLAMRO® KL		
Verpakking	Emmer	Koker
Hoeveelheid	16 kg	0,4 kg
Artikelnummer		
	18-70016	18-70005

Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via:

+31 10 72 71 044

info@svt-products.nl

# FLAMRO® KL

## Technische gegevens

<b>Brandweerstand</b>	Niet brandbaar (uitgehard product) A1 volgens EN 13501-1
<b>Kleur</b>	Asfaltgrijs
<b>Pigmenten / vulstoffen</b>	Anorganische pigmenten en vulstoffen.
<b>pH-waarde</b>	ca. 11
<b>Viscositeit</b>	Pasteus, (350–550 dPas bij 20°C – 22°C, Haake Viscotester VT-02).
<b>Bindtype</b>	Silicatische stolling na verdamping van het water.
<b>Consistentie</b>	ca. 64 %
<b>Dichtheid</b>	1600 kg/cm <sup>3</sup> ± 10 %
<b>Droogtijd</b>	8 – 10 uur (20°C / 65% rel. luchtvochtigheid).
<b>Ondergrond</b>	De ondergrond moet stabiel, schoon, vet- en oplosmiddelvrij zijn.
<b>Blootstelling aan vocht</b>	De eigenschappen van de lijm veranderen niet na verloop van tijd bij gebruik binnenshuis.
<b>Verwerkingstemperatuur</b>	15°C – 25°C
<b>Verwerkingsinstructies</b>	Mag niet worden blootgesteld aan vocht en weersinvloeden.
<b>Opslag</b>	Minimaal 1 jaar houdbaar bij kamertemperatuur 5°C - 30°C, in gesloten originele verpakking. Beschermen tegen vorst en direct zonlicht.
<b>Veiligheidsinstructies</b>	Het mengsel is niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008. De informatie op de Safety Data Sheet moet in acht worden genomen.
<b>Goedkeuringsdocument</b>	P-MPA-E-98-094